

PROFIExperience

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI



PROFI MAT

COD. 38741068520



ALL IN ONE
2 IN 1 PERFORMANCE
TECHNOLOGY

Idropittura murale di alto pregio, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, copertura, opacità ed alto potere riempitivo.
È formulata con speciali resine vinil silossaniche e cariche micronizzate.
Ideale per applicazione diretta su supporti in cartongesso.
Per interni. Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE

Idropittura di pregio, opaca, caratterizzata da un'ottima copertura, resa e traspirabilità. PROFI MAT è appositamente studiato per l'applicazione diretta su cartongesso. Si presta inoltre al trattamento di intonaci civili, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie in quanto maschera perfettamente le imperfezioni dell'intonaco evitando i fenomeni di lumacatura, ideale come pittura traspirante per interno.

PROPRIETÀ

Esente da solventi.
Aspetto molto opaco.
Elevata permeabilità al vapore acqueo.
Elevata copertura.
Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.
Certificato EPD.

COLORE

Disponibile nel colore BIANCO e tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium nella BASE 2 e BASE 3. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

PESO SPECIFICO

1,650 ± 0,05 Kg/l nella colorazione BIANCA.
1,610 ± 0,05 Kg/l nella versione BASE 2
1,520 ± 0,05 Kg/l nella versione BASE 3

LEGANTE

Emulsione di un copolimero vinil-silossanico.

SOSTANZE CONTENUTE

Emulsione di un speciale polimero sintetico selezionato, biossido di titanio e additivi selezionati, additivi antimicrobici per protezione del supporto.

DATI TECNICI

Viscosità Brookfield: 14000 – 16000 cP.
Residuo secco: 66 ± 2%.
Punto di bianco: 84 circa.
Permeabilità al vapore acqueo: Alta (Sd=0,008m con spessore di 210 micron).
Grado di brillantezza: Molto Opaco (UNI EN ISO 2813:2002).
Riflettanza: < 5 con angolo di incidenza di 85° (UNI EN ISO 2813:2002).
Granulometria: Classe Fine (EN 21524, ISO 787-7).
Dimensione particelle: ≤ 100 µm (EN 21524, ISO 787-7).
Potere coprente: Classe 1 - con resa di 8 m²/l (ISO 6504-3:2007- Metodo B).
Resistenza allo strofinamento ad umido: Classe 3 (UNI EN ISO 11998:2006).

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI

È di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare PROFIT MAT su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorati al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura. Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare PROFIT MAT, procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se sono presenti muffe, asportarle meccanicamente ed applicare RISANA, in modo da bonificare il supporto. Se si tratta invece di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere accuratamente polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso. Nel caso di supporti deteriorati, procedere alla rimozione meccanica, isolare il fondo con PROFIT FIX (Cod. 38742014900000) pronto all'uso e stendere successivamente una mano di fondo con PROFIT GRIP (38742061100B01).

COLORAZIONE

Per tinte poco coprenti derivate da base 3, nello spettro del giallo, dell'arancione, del rosso e in parte, del verde, raccomandiamo l'applicazione di una mano di fondo nella tinta Base Color adatta, come da schema seguente:

TINTE DERIVANTI DAL GIALLO ORGANICO → FONDO: BEIGE RAL 1015
TINTE DERIVANTI DALL'ARANCIO ORGANICO → FONDO: BEIGE RAL 1015
TINTE DERIVANTI DAL ROSSO ORGANICO → FONDO: GRIGIO RAL 7035
TINTE VERDI BRILLANTI → FONDO: BEIGE RAL 1015

Verificare l'esattezza del colore prima della lavorazione.
Nel caso in cui la lavorazione non fosse eseguita seguendo le indicazioni sopra riportate, non si accetterà richieste di risarcimento.

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO

Per ottenere un buon risultato sia a pennello che a rullo, applicare due mani a stesura incrociata. Diluire il prodotto con acqua di rete in ragione del 40% massimo per BIANCO e tinte derivate da BASI 2, per tinte derivate da BASI 3 diluire al massimo al 20%. Mescolare prima dell'applicazione, applicare quindi due mani a stesura incrociata lasciando intercorrere 4-6 ore tra una mano e l'altra. Il prodotto completa i processi di essiccazione nell'arco di 72 ore in condizioni ambientali ottimali.

SPRUZZO (AIRLESS)

BIANCO BASE2: il prodotto può essere applicato con apparecchiature airless, diluendo PROFIT MAT in ragione del 30-40% con acqua e regolando opportunamente la pressione di esercizio.
BASE 3: diluizione 10-20% con acqua di rete.
Durante l'applicazione proteggere le vie respiratorie con adeguate mascherine FFP3

TEMPERATURA IN LAVORAZIONE

Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C.
Umidità relativa massima consentita: 70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

CONSUMO

10-12 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).

DILUIZIONE

BIANCO e TINTE DA BASE 2: 25-40% max con acqua di rete.
TINTE DA BASE 3: diluizione 10-20% max con acqua di rete.

ESSICCAZIONE

Fuori polvere dopo circa 3 ore.
Essiccazione in profondità dopo 6 ore.
Il massimo della resistenza all'abrasione viene raggiunto dopo 48 ore dall'applicazione.
Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +30°C, UM < 70%).

PULIZIA DEGLI ARNESI

Subito dopo l'uso con acqua.
Per il rispetto dell'ambiente si consiglia di non disperdere nel suolo o nelle acque superficiali i liquidi di lavaggio delle attrezzature.

INFORMAZIONI

CONFEZIONAMENTO

Confezioni da 14 Litri.
Confezioni da 5 Litri.
Confezioni da 0,750 Litri. (BASE 2 / BASE 3)

COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale:
Valore limite UE per questo prodotto (cat.A/c): 40 g/l.
Questo prodotto contiene al massimo < 3 g/l di COV.
Può provocare una reazione allergica cutanea.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Leggere l'etichetta prima dell'uso.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Contiene: 2-metil-2H-isotiazol-3-one
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Il prodotto contiene biocidi ad azione preservante per il controllo del deterioramento microbico (PT6) e azione preservante per rendere il film resistente alla proliferazione di alghe/muffe (PT7):
Bronopol, BIT, MIT.
Durante l'uso del prodotto è obbligatorio l'utilizzo di guanti conformi alla norma europea UN 374 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1257).

SMALTIMENTO

Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.

ASSISTENZA TECNICA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 01/2026

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

PROFIExperience

Profi Experience, brand professionale del Gruppo Meffert, tra i principali player europei nel settore delle pitture e delle vernici, sviluppa prodotti d'eccellenza ad alte prestazioni, beneficiando di un costante accesso a tecnologie innovative ed evolute per rispondere in modo efficace a tutte le esigenze dell'edilizia professionale.

