

PROFIExperience

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI



PROFI KOMFORTPUTZ 1.5

COD. 38741537



Intonaco acrilico fibrorinforzato a grana controllata da 1,5 mm. Conferisce al supporto un'ottima durezza e una buona resistenza alle intemperie. Certificato ETAG e appositamente studiato come prodotto di finitura per i sistemi a cappotto "PROFI THERM". Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE

Rivestimento acrilico a spessore fibrorinforzato a granulometria controllata di 1.5mm. Ideale sia per interno che per esterno, ad alta resistenza alle intemperie. Possiede un'ottima aderenza, impermeabilità e traspirabilità. Sviluppato per avere un'ottima applicabilità e buona ripresa in facciata. Certificato ETAG e appositamente studiato come prodotto di finitura per i sistemi a cappotto "PROFI THERM".

PROPRIETÀ

Elevata resistenza alle intemperie.
Buona resistenza agli alcali.
Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.
Resistente agli urti e ai graffi.
Certificato EPD.
Certificato ETAG.

COLORE

Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium nella BASE 2. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

PESO SPECIFICO

1,850 ± 0,05 Kg/l.

LEGANTE

Emulsione di un copolimero acrilico.

SOSTANZE CONTENUTE

Micromarmi, extender, biossido di titanio, fibre, resine acriliche selezionate e cariche granulometriche fino ad 1,5 mm.

DATI TECNICI

Granulometria: 1.5 mm MAX.
Permeabilità al vapore acqueo: Alta.
pH: 8-9,5

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI

È di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare "PROFI KOMFORTPUTZ" su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorati al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura. Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare "PROFI KOMFORTPUTZ", procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se si tratta invece di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere accuratamente polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso.

Su supporti, tipo intonaco a gesso e malta o cemento prima dell'applicazione è consigliabile isolare il fondo con un fissativo a solvente.

Su supporti leggermente sabbiosi, molto o non uniformemente porosi pretrattare con "PROFI FIX" (38742014900000) pronto all'uso. Su intonaci nuovi o malte nuove ricche in cemento si può procedere alla sola stesura, come fondo, di una mano di "PROFI GRIP" (38742061100B01) in tinta, prima della messa in opera di "PROFI KOMFORTPUTZ".

Su cappotti si consiglia come fondo il nostro "PROFI GRIP" (38742061100B01).

RACCOMANDAZIONI

✓ Non applicare in presenza di sole battente, pioggia, umidità estremamente elevata, forte vento o nebbia.

✓ Ricoprire l'area intorno alle superfici da trattare. Le superfici da attenzionare particolarmente sono: vetro, ceramica, mattoni di clinker, pietre naturali, metallo e legno non trattato.

✓ Per evitare macchie di ruggine (colorazione marrone), utilizzare solo talosce in plastica o acciaio INOX.

✓ Prima dell'uso mescolare con un miscelatore meccanico a bassa intensità, fino a raggiungere il fondo del secchio.

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO

Applicazione a spatola - prima di procedere con l'applicazione verificare che il supporto non sia gelato. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto pronto all'uso sul supporto in maniera omogenea ed uniforme con taloscia d'acciaio o feltratura con taloscia in plastica. A stesura avvenuta, proteggere le superfici tinteggiate sia dal sole battente che dal vento e preservarle dalla pioggia e dalla forte umidità. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

Applicazione a spruzzo - applicare con apparecchi idonei all'intonacatura. Seguire le istruzioni del produttore dello strumento.

TEMPERATURA IN LAVORAZIONE

Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C.

Umidità relativa massima consentita: 70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

CONSUMO

8-10 mq per latta da 25 Kg (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

ESSICCAZIONE

Essiccazione in profondità 12-24 ore.

Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +30°C, UM < 70%).

PULIZIA DEGLI ARNESI

Subito dopo l'uso con acqua.

Per il rispetto dell'ambiente si consiglia di non disperdere nel suolo o nelle acque superficiali i liquidi di lavaggio delle attrezzature.

INFORMAZIONI

CONFEZIONAMENTO

Confezioni da 25 Kg.

COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale:
Valore limite UE per questo prodotto (cat.A/c): < 20 g/l.
Questo prodotto contiene al massimo < 40g/l di COV.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Può provocare una reazione allergica cutanea.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Leggere l'etichetta prima dell'uso.
Contiene: 2-metil-2H-isotiazol-3-one
4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one
2-ottil-2H-isotiazol-3-one
1,2-benzisotiazol-3(2H) -one

Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene biocidi ad azione preservante per il controllo del deterioramento microbico (PT6) e azione preservante per rendere il film resistente alla proliferazione di alghe/muffe (PT7): 1,2-Benzisotiazol-3 (2H) -one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one, Terbutrina, 2-ottil-2H-isotiazol-3-one.
Durante l'uso del prodotto è obbligatorio l'utilizzo di guanti conformi alla norma europea EN 374 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2025/1257)

SMALTIMENTO

Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.

ASSISTENZA TECNICA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 01/2026

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

PROFIExperience

Profi Experience, brand professionale del Gruppo Meffert, tra i principali player europei nel settore delle pitture e delle vernici, sviluppa prodotti d'eccellenza ad alte prestazioni, beneficiando di un costante accesso a tecnologie innovative ed evolute per rispondere in modo efficace a tutte le esigenze dell'edilizia professionale.

