

PROFIExperience

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI



PROFI PUTZ 2.0

COD. 387415452000

EPD
ISO 14025 and EN 15804



Intonaco fibrorinforzato a base di resina acril-silossanica, formulato con quarzi e micromarmi selezionati a granulometria fino a 2,0 mm. Per ottenere una buona stabilità delle tinte, si consiglia di realizzare colori pastello a base ossidi. L'ottima qualità degli elementi selezionati per la formulazione di questo prodotto, conferisce una durezza nel film inalterata nel tempo.

Formulato con speciali additivi che rendono il prodotto resistente all'attacco di alghe e muffe.

Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium.

Su richiesta.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE

Intonaco fibrorinforzato acril-silossanico; formulato con quarzi e micromarmi a granulometria fino ad 2,0 mm. Per una buona stabilità delle tinte si consiglia di realizzare colori pastello e a base di ossidi. La sua formulazione conferisce una durezza nel film inalterata nel tempo. Ha buona applicabilità, buona ripresa in facciata.

Resistente all'attacco di alghe e muffe.

PROPRIETÀ

Esente da solventi.

Aspetto opaco.

Fibrorinforzato.

Protegge il supporto dall'infestazione di muffe.

Elevata resistenza alle intemperie.

Buona resistenza agli alcali.

Elevata copertura.

Resistente all'attacco di alghe e muffe.

Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.

Certificato EPD.

COLORE

Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium nella BASE 2. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

PESO SPECIFICO

1,860 ± 0,05 Kg/l.

LEGANTE

Emulsione di un copolimero acril-silossanico.

SOSTANZE CONTENUTE

Micromarmi, extender, biossido di titanio, fibre, resine acriliche selezionate e cariche granulometriche fino ad 2,0 mm.

DATI TECNICI

Viscosità Brookfield: 65000 – 70000 cps.

Residuo Secco: 80 ± 2%.

Punto di bianco: 80 circa.

Granulometria: grossa 2,0 mm max.

Permeabilità all'acqua liquida: media: $w < 0.5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$.

Permeabilità al vapore acqueo: V_1 alta.
Resistenza al lavaggio: > 5000 cicli di spazzolatura.

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI

È di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare "PROFI PUTZ 2,0" su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorati al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura. Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare "PROFI PUTZ 2,0", procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se si tratta invece di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere accuratamente polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso.

Su supporti, tipo intonaco a gesso e malta o cemento prima dell'applicazione è consigliabile isolare il fondo con un fissativo a solvente idoneo.

Su intonaci nuovi o malte nuove ricche in cemento si può procedere alla sola stesura, come fondo, di una mano di "PROFI GRIP" (38742061100B01) in tinta, prima della messa in opera di "PROFI PUTZ 2,0".

Su cappotti si consiglia come fondo il nostro "PROFI GRIP" (38742061100B01).

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO

Prima di procedere con l'applicazione verificare che il supporto non sia gelato. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto pronto all'uso sul supporto in maniera omogenea ed uniforme con taloscia d'acciaio o feltratura con taloscia in plastica. A stesura avvenuta, proteggere le superfici tinteggiate sia dal sole battente che dal vento e preservarle dalla pioggia e dalla forte umidità. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

TEMPERATURA IN LAVORAZIONE

Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C.

Umidità relativa massima consentita: 70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

Dopo l'applicazione, proteggere le superfici da pioggia e umidità per almeno 48 ore, per permettere una completa polimerizzazione del prodotto che avviene dopo 10 giorni circa.

Le superfici che dovessero subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana nel corso di 10 giorni circa, potrebbero evidenziare rigature verticale traslucide (lumacature).

CONSUMO

6-8 mq per latta da 25 Kg (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

ESSICCAZIONE

Essiccazione in profondità 12-24 ore.

Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +30°C, UM < 70%).

Il prodotto completa il processo di polimerizzazione dopo circa 10 giorni.

PULIZIA DEGLI ARNESI

Subito dopo l'uso con acqua.

Per il rispetto dell'ambiente si consiglia di non disperdere nel suolo o nelle acque superficiali i liquidi di lavaggio delle attrezzature.

INFORMAZIONI

CONFEZIONAMENTO

Confezioni da 25 Kg.
Pallet da 33 pezzi.

COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale:
Valore limite UE per questo prodotto (cat.A/c): 40 g/l.
Questo prodotto contiene al massimo < 10g/l di COV.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Può provocare una reazione allergica cutanea.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Leggere l'etichetta prima dell'uso.
Contiene: 2-metil-2H-isotiazol-3-one
4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one
2-ottil-2H-isotiazol-3-one
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

SMALTIMENTO

Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene biocidi ad azione preservante per il controllo del deterioramento microbico (PT6) e azione preservante per rendere il film resistente alla proliferazione di alghe/muffe (PT7): 1,2-Benzisotiazol-3 (2H) -one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one, Terbutrina 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one, 2-ottil-2H-isotiazol-3-one.

Durante l'uso del prodotto è obbligatorio l'utilizzo di guanti conformi alla norma europea EN 374 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2025/1257).

Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.

ASSISTENZA TECNICA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 01/2026

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

PROFIExperience

Profi Experience, brand professionale del Gruppo Meffert, tra i principali player europei nel settore delle pitture e delle vernici, sviluppa prodotti d'eccellenza ad alte prestazioni, beneficiando di un costante accesso a tecnologie innovative ed evolute per rispondere in modo efficace a tutte le esigenze dell'edilizia professionale.

